

RUST-OLEUM® METALLIC ACCENTS

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

RUST-OLEUM® METALLIC ACCENTS - водная акриловая краска с добавлением микрочастиц жемчужной слюды придаст насыщенное металлическое сияние окрашенным поверхностям. Особо эффектно покрытие выглядит в лучах направленного света или на изогнутых поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- УФ-стойкая;
- эластичная;
- широкие возможности для декорирования различными техниками нанесения:
 - «Венецианская штукатурка» /шпателем;
 - «Морская пена» /губкой;
 - «Жатый шелк» /п/э пакетом;
 - а также множество декоративных эффектов, созданных при помощи фактурных резиновых валиков;
- легка в нанесении, не требует дорогостоящих услуг профессионалов;
- на водной основе, практически без запаха, окрашенная поверхность легка в уборке;
- можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, трафиком и для наружных работ с защитой матовым акриловым лаком Metallic Accents Clear TopCoat;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, гипсокартону, бетону, штукатурке, полиуретану и др.

Примечание: рекомендуется предварительная подготовка поверхностей, в особенности таких, как оголенные дерево и металл, новый гипсокартон или контрастные цвета подложки, а также сложных поверхностей (стекло, ПВХ, некоторые металлы), адгезионным грунтом Zinsser® Bulls Eye 1-2-3, для улучшения адгезии и увеличения укрывистости красочного покрытия.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для создания стильных акцентов на стенах, потолках, мебели, дверях, панелях, лестницах, колоннах, рамах картин и фотографий, предметах старины, элементах интерьера; декорирования обоев под покраску или использования для нанесения через трафарет.

Дополнительные возможности: с красками Metallic Accents можно:

- получить полупрозрачный защитный лессирующий лак, смешивая их в различных соотношениях с водными лаками Metallic Accents Clear TopCoat или Varathane Polyurethane. Он придаст насыщенный перламутровый блеск поверхности, подчеркнет индивидуальность фактуры и создаст дополнительный декоративный эффект;
- создавать различные декоративные эффекты и/или винтажный вид, нанося на поверхности, окрашенные матовыми красками Chalked. Используя различные техники нанесения, со стиранием влажной тканью или без стирания, можно добиться поразительных декоративных эффектов и блеска;
- создавать эффект жемчужного контраста и состаривания на тонированной и брашированной древесине, стирая краску после нанесения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полуглянцевое цветное покрытие с интенсивным переливающимся перламутровым блеском.

СОСТАВ: акриловый, водный. **ЛОВ:** менее 300 г/л.

УПАКОВКА: банка 56,7 г или 0,946 л.

ВЕС: 1,09-1,16 г/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 35,4% по массе.

РАСХОД: 0,8м²/56,7 г, 14 м²/0,946 л. Зависит от типа и пористости поверхности, а также способа нанесения.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой щетиной, валик с коротким ворсом (например, велюровый с ворсом 0,5 см) или поролоновый валик, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание.

Для экономии расхода последующего декоративного покрытия, рекомендуем колеровать грунт в оттенок, максимально приближенный к выбранному оттенку металллик.

Обратите внимание, что способ нанесения влияет на конечный вид покрытия!

При нанесении валиком (используйте поролоновую муфту небольшого диаметра) краска ложится плотно с 1-го слоя, окрашенная поверхность обретает легкую «шагрень».

При нанесении кистью (выбирайте мягкую качественную кисть для водных красок), для полного укрытия поверхности потребуется 2-3 слоя, перламутровые частицы обретают ярко выраженный блеск.

При нанесении краскопультом окрашенная поверхность гладкая, с равномерно распределенными перламутровыми вкраплениями, более экономичный расход материала.

Нанесение кистью:

- выбор качественного инструмента с мягкой щетиной играет определяющую роль во избежание образования полос на окрашенной поверхности;
- условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (0,5мX 0,5м);
- наносить краску рекомендуется короткими быстрыми мазками кисти в одном направлении;
- обязательно тщательно растирайте краску при нанесении на вертикальные поверхности, во избежание образования потёков;
- для максимального металлического блеска наносить в два слоя с соблюдением временного интервала между ними (30 минут).

Нанесение валиком:

- условно разделите поверхность на зоны комфортной проработки поверхности (1мX1м);
- сначала тщательно прокрасьте угол комнаты (или окрашиваемого объекта) качественной кистью для нанесения водных красок;
- далее выберите поролоновую муфту (или велюровую с ворсом 0,5см) для нанесения краски на ровные поверхности удобного Вам размера;
- не давите на валик слишком сильно, чтобы поверхность была равномерной, с минимальной «шагренью»;
- поэтапно, участками не более 1X1м, окрашивайте стену:
 - *сначала равномерными движениями вверх-вниз (от потолка к полу);
 - *затем плавно перемещайтесь правее, повторяя ту же технику нанесения, слегка перекрывая уже окрашенный влажный край;
 - *схема движения валика должна напоминать «W»;
 - *финальный мазок должен спускаться от потолка к полу!

Проработав таким образом один участок, приступайте к последующему и повторяйте такую же схему нанесения.

Нанесение краскопультом: для нанесения краски краскопультом используйте пистолет с соплом 0,7-0,8 мм, давление не должно превышать 3 атм. При использовании пистолета с большим диаметром сопла, возникает риск неравномерного (сгустками) распределения жемчужного пигмента по поверхности!

Количество добавленной в краску воды зависит от типа поверхности, на которую краска наносится и ее способности быстро впитывать влагу. Допустимо разбавление чистой воды (до 10% от объема краски).

Наносите краску сплошной полосой, удерживая пистолет на расстоянии 30-45 см от поверхности и не останавливаясь при распылении. Каждый последующий проход должен на треть находить на предыдущий.

Поэтапно, участками не более 1X1м, окрашивайте поверхность:

- сначала равномерными движениями вверх-вниз,
- затем влево-вправо, и завершайте окрашивание,
- диагональными движениями, до равномерного вида покрытия.

Во избежание образования капель и потеков на вертикальной поверхности, наносить краску 3-4 очень легких слоя.

Финальный слой наносить медленным движением, чтобы равномерно укрыть всю поверхность, без не прокрашенных участков.

Проработав таким образом один участок, приступайте к последующему, повторяя такую же схему нанесения.

Обратите внимание: для дополнительной защиты поверхностей в местах с повышенной влажностью или подверженных истиранию, а также для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию, потребуется дополнительный защитный слой лака Metallic Accents Clear TopCoat.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – 30 минут;
- повторное нанесение – через 30 минут;
- легкое использование – 2 часа;
- нанесение защитного лака – через 24 часа;
- полное высыхание – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты водой с мылом сразу после использования.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.