

WATCO® WIPE-ON POLY

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

WATCO® WIPE-ON POLY - совмещает стойкость полиуретановой защиты с красотой обработанных вручную деревянных поверхностей. Создает прозрачное покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- создает прочное защитное покрытие;
- защищает от воды, пятен, бытовых проливов, чистящих средств, следов естественного износа и других повреждений;
- обновляет внешний вид обработанных поверхностей, цвет тонированной древесины становится более глубоким и насыщенным;
- легко обрабатывать мебель с витиеватым и орнаментальным дизайном, а также углы и щели, труднодоступные кистью;
- легок в нанесении;
- износостойкий;
- бесцветный;
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ранее покрытые, окрашенные или оголенные деревянные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мебель, шкафы, двери, столы, барные стойки, антиквариат, рамки для картин, резные изделия, деревянный декор.

Ограничения: не рекомендуется для полов и наружных деревянных поверхностей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное глянцевое или полуматовое покрытие.

СОСТАВ: уретан-алкид, уайт-спирит. **ЛОВ:** менее 460 г/л.

УПАКОВКА: канистра 0,946 л.

ВЕС: 0,88 кг/л = 0,83 кг/0,946 л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 48-50% по массе.

РАСХОД: 18 м²/0,946 л, зависит от породы и пористости древесины.

ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань или салфетка хорошего качества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, сухой, без воска, жира, масла, шеллака, лака, плесени. Удалите воск смывкой для воска, шеллак – смывкой для краски, плесень – 10%-м водным раствором бытового отбеливателя. Если потребуется, отшлифуйте деревянную поверхность наждачной бумагой в направлении ворса древесины. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120, затем продолжайте №150, №180 и №220. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой или ветошью, смоченной уайт-спиритом.

НАНЕСЕНИЕ

При нанесении поверх белого или пастельных оттенков покрытия протестируйте продукт в незаметном месте, т. к. может произойти пожелтение. Используйте полироль при температуре окружающей среды в пределах 16-32 °С и относительной влажности ниже 85%. При повышенной влажности требуется больше времени для полного высыхания. Тщательно перемешайте содержимое контейнера, но не трясите. Нанесите слой полироля. Дайте высохнуть в течение 4-х часов. Нанесите второй слой. Для лучшей защиты рекомендуется нанести третий слой через 4 часа. Перед нанесением последнего слоя, слегка зашлифуйте поверхность в направлении волокон, используя наждачную бумагу №220. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 21-27°С и 50% относительной влажности:

- до отлипа – 2-4 часа;
- до повторного покрытия – 4-6 часов;
- до складирования – 8-12 часов;
- до полного высыхания – 24 часа.

Очистка рук и инструментов уайт-спиритом.

Хранение: канистры после открытия не сохраняют герметичность. Для длительного хранения тщательно перемешайте содержимое канистры и перелейте в герметичную тару.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

Держите подальше от детей!

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.